

BAXI-POXY HS80

COATING EPOXICO DE ALTOS SOLIDOS PARA PISOS

Descripción del Producto:

BAXI-POXY HS80 es una pintura epoxica de dos monocomponente de alto cuerpo con altos sólidos (84% por peso) en base a solventes, curado rápido, duradera y con excelente resistencia a la abrasión y resistencia química moderada. Diseñada para la protección y embellecimiento de pisos de hormigón y otras superficies como el acero, fibrocemento, madera entre otras.

BAXI-POXY HS80 entrega un terminación semi-brillante y está diseñada para ser usada en interiores.

Ventajas:

- Altos Sólidos
- Auto-Imprimante
- Conveniente proporción de mezcla base y activador 1:1 volumen
- Bajo VOC < 246 gr / lt
- Curado Rápido
- Alta resistecia a la Abrasión,perdida de peso 60 mg (ASTM D4060)
- Buena Flexibilidad.
- Fácil aplicación y rápido secado.
- Buena resistencia Química
- Buena resistencia al Impacto.
- Control de polvo en pisos de hormigón.

Usos Típicos:

- Estacionamientos
- Bodegas
- Gimnacios y Multicanchas Deportivas
- Talleres
- Pisos Industriales
- Garages
- Vitrinas
- etc.



Propiedades Físicas:

Aspecto:	Liquido Pigmentado
Resina:	Epoxica
Solubilidad:	Xileno
Sólidos por Peso:	84%
Color:	Gris otros a pedido
Terminación:	Semi-Brillante
Resistencia Abrasión:	Perdida 60 mg, rueda CS17, 1000 ciclos carga 1 Kg, ASTM D4060

Preparación de Superficie:

BAXI-POXY HS80 debe ser aplicado sobre superficies de hormigón firmes y limpias libres de contaminación, lechada superficial, manchas de aceites u material o pintura antigua suelta.

De preferencia y como mejora en la preparación de superficie tratar estas con equipos abrasivos mecánicos, lavado con ácido muriatico y/o hidrolavado.

Mezcla y Aplicación:

BAXI-POXY HS80 es un producto de dos monocomponente, antes de comenzar a aplicarlo debe ser homogenizado en su envase tanto la parte A como la B con un taladro y agitador a bajas revoluciones 300 rpm o similar. Luego se procede a la mezcla en proporción de 1:1 por volumen mezclando por unos 2 minutos, asegurando una completa activación del material. No mezclar más material del que se puede colocar.

BAXI-POXY HS80 puede ser colocado con rodillo, brocha o metodos de pulverizado como pistola aireless o pulverizado convencional.

Los pisos de hormigón deben tener una edad mínima de 28 días antes de la aplicación del producto.

Aplicar dos capas con un mínimo de 12 horas entre manos.

Aplicar con temperaturas entre 10oC a 30oC, y humedad relativa menor al 80%.



BAXI-POXY HS80

COATING EPOXICO DE ALTOS SOLIDOS PARA PISOS

Consumo y Presentación:

Superficies de Hormigón:

1era Mano @6 mils secos (150 u) consumo aprox de 16 m2/gal

2da Mano @6 mils secos (150 u) consumo aprox de 16 m2/gal

Superficies de Metal:

1era Mano @6 mils secos (150 u) consumo aprox de 17 m2/gal

2da Mano @6 mils secos (150 u) consumo aprox de 17 m2/gal

Se presenta en envases

Kits de 2 Galones (1 Galón Parte A + 1 Galón Parte B)

