

VARO-THANE TOP HG

POLIURETANO ALIFATICO DE TERMINACION

DESCRIPCION:

VARO-THANE TOP HG, es una resina 100% poliuretano alifático de dos componentes con excelente terminación y adherencia. **VARO-THANE TOP HG** tiene excelente resistencia a la exposición climática, excelente resistencia UV, resistencia a la abrasión, aceites, químicos y otros.

USOS PRINCIPALES:

- Como terminación de los sistemas Varo-Thane 80.
- Como sello de protección de pisos de hormigón previamente imprimados con Varo-Thane Primer.

PROPIEDADES FISICAS:

- 1.- Terminación: Brillante
- 2.- Color: Gris (otros bajo pedido)
- 3.- Secado:

	5°C/41°F	20°C/68°F	30°C /86°F
Seco	18 hours	12 hours	8 hours
100% Curado	10 days	7 days	5 days

- 4.- Sólidos por Volumen: Sobre 44%
- 5.- Rendimiento (Teórico): 0,25 Kg / m² @ 100 micrones secos de espesor
- 6.- Gravedad Especifica (mezcla): 1.11 +- 0.05 (Kg/lt)

DETALLES DE APLICACION:

1. Preparación de Superficie: Remover aceites y suciedad de la superficie a ser tratada.
- 2.- Imprimación: Varo-Thane Primer o Varo-Thane 80 (si es usado como terminación en sistemas impermeabilizantes transitables).
- 3.- Condiciones de Aplicación: No aplicar cuando la temperatura es menor a 5oC, y la humedad relativa mayor a 80%. La temperatura de la superficie debe estar al menos 3oC sobre el punto de rocío.
- 4.- Mezcla:
Varo-Thane Top A : Varo-Thane Top B = 16 : 4 por peso
Mezcle separadamente, y luego mezcle juntos con agitador mecánico por al menos 3 minutos antes de la aplicación.

5.- Pot life:

Pot Life & Repintado

		5°C/41°F	20°C/68°F	30°C/86°F
Pot Life		15 hrs.	12 hrs.	8 hrs.
Intervalo de Repintado	Min.	18 hrs.	12 hrs.	8 hrs.
	Max	72 hrs.	36 hrs.	24 hrs.

- 6.- Adelgazamiento: Maximo 15% por peso (consulte por diuyente apropiado).
- 7.- Método de Aplicación: Rodillo, Brocha, Atomizado.
- 8.- Espesor por Mano: 50 micrones secos terminación lisa.
100 micrones secos terminación antideslizante.
- 9.- Vida Util: 12 meses almacenado en lugar seco y ventilado.
- 10.- Embalaje: **Varo-Thane Top HG parte A = 16 Kgs**
Varo-Thane Top HG parte B = 4 Kgs

11.- Condiciones de Seguridad:

- Use Ventilación Adecuada
- Evite contacto con la piel y ojos, y aspiración prolongada de los solventes que se evaporan del producto.
- Protección respiratoria es recomendada cuando se aplique el producto en espacios confinados.
- Mantenga los espesores recomendados por mano.
- Mantega alejado de fuentes de combustión y chispas.

Garantía y Limitación de Responsabilidad:

Baxim confía que la información entregada es de utilidad. Toda la información está basada en ensayos y conocimientos considerados ser verdaderos y precisos y son ofrecidos para la consideración, investigación y verificación del usuario. Ninguna garantía es expresa o implícita de acuerdo a los resultados obtenidos por el usuario en adelante. Cada usuario debera determinar la aplicabilidad del producto en cada situación en particular.

